

RTV-2 SF-Silikone

Wie hart wird das Silikon nach dem Vernetzen?

Nach dem Vernetzen bleibt das Silikon elastisch, die Härte von dem [SF45 Silikon](#) (Härte nach Shore A: 45 ShA) ist mit einem Radiergummi zu vergleichen. [SF00 Silikon](#) (Härte nach Shore A: 00 ShA) hat eine Härte, welche zwischen Pudding und Gummibärchen liegt.

Eindeutige ID: #1009

Verfasser: Silikonfabrik.de - Support

Letzte Änderung: 2020-12-29 23:46